



KEM ACRYL ENDUIDO

Enduido Acrílico
84008

INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO	
DESCRIPCION DE PRODUCTO	USOS RECOMENDADOS
<p>KEM ACRYL ENDUIDO es un material a base de emulsiones acrílicas, especialmente formulado para aplicar sobre superficies de mampostería, concreto, bloques de cemento, etc.</p> <p>Por su facilidad de aplicación y su tixotropía, permite emparejar superficies como también lograr acabados texturados o diseños especiales si se usan herramientas adecuadas para esos efectos.</p>	<p>Exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Donde se quiera alisar o emparejar superficies de mampostería, concreto, bloques, etc. • Donde se desee obtener un acabado de textura duradero. <p>Interior:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Donde se desee lograr acabados de textura o diseños especiales sin necesidad de una mano final de pintura.
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	
<p>Acabado: Mate</p> <p>Color: Blanco. Se obtienen colores adicionales con el agregado de COLORES KEM PARA INTENTAR, usando un máximo de 7,5 cm³ por litro.</p> <p>Dada la alta viscosidad del material, se hace necesario un mezclado más prolongado para asegurar que el color sea uniforme.</p> <p>Sólidos por peso: 73,60 ± 2 %</p> <p>Sólidos por volumen: 50 ± 2 %</p> <p>Rendimiento teórico por litro: 1 a 2 m², según las condiciones de la superficie y el tipo de aplicación</p> <p>Peso Específico: 1,75 ± 0,08 gr/cm³</p> <p>Condiciones de almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un recinto ventilado, con temperatura entre 10 y 40°C.</p>	<p>Mecanismo de curado: Evaporación/coalescencia</p> <p>Secado: Depende de la temperatura y humedad ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A lijar, 2 horas, en condiciones normales de temperatura y humedad. • No dejar transcurrir más de 8 horas antes de lijar. • En caso de pintar posteriormente, aplicar la primera mano luego de transcurridas 8 horas. <p>Embalaje: 4 litros</p>



KEM ACRYL ENDUIDO

Enduido Acrílico
84008

INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO	
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	CONDICIONES DE APLICACION
<p>Superficies Nuevas: Eliminar el polvillo que pueda haber quedado en la pared empleando un cepillo de cerdas y un trapo convenientemente humedecido con agua. Dejar secar y aplicar una mano de KEM ACRYL FIJADOR SELLADOR diluido. Aplicar luego el enduido en capas delgadas con espátula o llana metálica. Lijar y dar una mano de fijador diluido.</p> <p>Superficies Viejas: Remover la pintura vieja desprendida, suelta, descascarada, agrietada o ampollada, por medio de arenado, cepillo eléctrico, cepillo de alambre y/o espátula. Luego proceder como está indicado para las superficies nuevas. En caso de superficies muy engrasadas, lavar con abundante agua y detergente. Enjuagar y dejar secar bien, antes de aplicar KEM ACRYL ENDUIDO.</p>	<p>Temperatura de la superficie: Mínima: 10°C Máxima: 37°C</p> <p>Humedad Relativa Ambiente: 85 % máxima</p>
EQUIPOS PARA LA APLICACION	INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION
<p>Pincel, rodillo, espátula o llana, en su consistencia normal o diluida con la mínima cantidad de agua para facilitar el trabajo.</p> <p>Limpieza de equipos: Utilizar agua y detergente.</p>	<p>Mezcla: Agitar bien el ENDUIDO antes de usar, si se ha diluido o tonado. Es conveniente realizar la aplicación en capas finas.</p>

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.