

INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO																			
DESCRIPCION DE PRODUCTO	USOS RECOMENDADOS																		
<p>ANTIGRAFFITI es un producto de un solo componente listo para usar. Es un revestimiento siloxano alifático que cura con la humedad atmosférica. Diseñado para uso sobre concreto, ladrillo y superficies previamente pintadas (con esmaltes sintéticos) Posee excelente adhesión, resistencia los rayos UV, bajo VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) y es de secado rápido. Crea una superficie "antiadherente" que permite que el graffiti se elimine con hidrolavadora, sin limpieza química, sin disolventes y sin limpieza abrasiva</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fácil aplicación - Secado rápido - Fácil remoción del graffiti - Un solo componente - Excelente lavabilidad 	<p>Zonas propensas a ataques con graffitis como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nueva construcción - Paredones y frentes de propiedades - Edificios Comerciales y Municipales - Estaciones de Tránsito - Puentes - Muros de Contención - Vallas de Hormigón - Escuelas - Pasos a Nivel 																		
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO																			
<p>Acabado: Semibrillante Color: Transparente</p> <p>Sólidos por peso: 75 ± 2 % Sólidos por volumen: 72 ± 2 % Método ASTM D 2697, Nota 4 (7 días de secado al aire).</p> <p>Espesor seco recomendado: 150 a 225 micrones Rendimiento teórico por litro: 3.2 a 4.8 m²</p> <p>VOC (Método EPA): < 250 g/ L</p> <p>Vida útil en stock: 12 meses sin abrir (Una vez abierto el envase debe usarse en su totalidad)</p> <p>Condiciones de almacenamiento: Conservar la pintura con el envase cerrado, en un recinto seco y ventilado, con temperaturas entre 10 y 40°C.</p> <p>Presentación: Envase de 3,78 L</p>	<p>Tiempo de secado:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>4°C</th> <th>25°C</th> <th>50°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manipulación</td> <td>9 hrs</td> <td>1 hr</td> <td>30 min</td> </tr> <tr> <td>Curado Final</td> <td>21 días</td> <td>7 días</td> <td>4 días</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Test</u></th> <th><u>Método</u></th> <th><u>Resultado</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-Adherencia</td> <td>ASTM D6677</td> <td>Pasa , 8</td> </tr> </tbody> </table>		4°C	25°C	50°C	Manipulación	9 hrs	1 hr	30 min	Curado Final	21 días	7 días	4 días	<u>Test</u>	<u>Método</u>	<u>Resultado</u>	-Adherencia	ASTM D6677	Pasa , 8
	4°C	25°C	50°C																
Manipulación	9 hrs	1 hr	30 min																
Curado Final	21 días	7 días	4 días																
<u>Test</u>	<u>Método</u>	<u>Resultado</u>																	
-Adherencia	ASTM D6677	Pasa , 8																	



INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO	
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	CONDICIONES DE APLICACION
<p>Mampostería, Hormigón y Ladrillo: el mortero y hormigón debe curar al menos 6 meses. Alternativamente se puede tratar la superficie con solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hrs. Rellene los orificios y huecos con cemento o enduido plástico para exteriores. La superficie deberá ser cepillada o se deberá limpiar con herramienta eléctrica para eliminar la contaminación adherida y llegar a obtener una superficie dura y firme. En caso de aplicar enduido, aplique una mano de acondicionador / fijador antes y otra después de aplicar el enduido.</p> <p>Superficies previamente pintadas (con esmalte sintético) : la misma deberá estar seca y en buen estado. Revestimientos lisos, duros y brillantes deberán ser opacados lijando la superficie. Aplicar un área de prueba, permitiendo que seque una semana, antes de testear la adherencia. Si la misma es pobre, un lijado adicional o la eliminación de la capa anterior puede ser necesaria. En caso de aplicar Antigraffiti sobre una superficie recién pintada con pintura sintética, se deberá aguardar una semana para que cure la misma, antes de aplicarlo.</p> <p>No se recomienda aplicar Antigraffiti sobre superficies pintadas con pintura al Látex.</p>	<p>Temperatura ambiente: Mínima: 5°C Máxima: 40°C</p> <p>Humedad relativa ambiente: Mínima: 30 % Máxima: 95 %</p> <p>Temperatura de la superficie: Mínima: 5°C Máxima: 40°C</p> <p>Observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva evaporación.- Evitar aplicar con HRA superiores al 95% o cuando se prevean lluvias.- No se podrá repintar la superficie protegida con este producto sin la total remoción del mismo.- Este revestimiento posee un tacto residual elevado, lo cual puede facilitar la acumulación de suciedad del ambiente sobre la pared
EQUIPOS PARA LA APLICACION	INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION
<p>Los equipos indicados en este párrafo sirven como guía. Se pueden emplear equipos similares. De ser necesario, variar el tipo de boquilla y la presión de salida para mejorar las características de aplicación.</p> <p>Revisar que el equipo y sus componentes se encuentren limpios y en buen estado.</p> <p>Purgar la línea de aire para evitar la contaminación.</p> <p>Utilizar:</p> <p>Pistola airless : (Xtreme ó 795) Presión: 3200 - 3600 psi Manguera: 3/8" de diámetro interno Pico: 0,013" – 0,019" Filtro: Malla 60 mesh Dilución: hasta 5% de Aguarrás</p> <p>Pincel: cerdas naturales . Dilución no recomendada. Rodillo de pelo corto: Usar solo de lana natural o sintética. Dilución no recomendada Limpieza de equipos: aguarrás.</p>	<p>La preparación de superficie se debe realizar de acuerdo a las indicaciones. Una vez completada la preparación de la superficie mezclar completamente la pintura con agitador de baja velocidad (o agitar perfectamente con espátula plana) antes de su uso. Evite la agitación vigorosa. Aplique la pintura con rodillo, pincel o equipo airless. El rendimiento teórico es de 3,2 a 4,8 m² por litro y por mano de acuerdo al espesor aplicado.</p> <p>El producto está diseñado para lograr el espesor recomendado en una sola mano.</p> <p>La aplicación del recubrimiento por encima del máximo o por debajo del mínimo de espesor recomendado podría afectar adversamente la performance del mismo.</p> <p>Una vez abierta la lata, consumirla en su totalidad.</p> <p>Diluyente: Aguarrás.</p>